

対FRPとの接着性剥離テスト

単位 (kgf/cm²)

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

PVC

FRP

ステンレス

DPドレン

PVC FRP ステンレス DPドレン

■ サンディング無し
■ サンディング有り

サンディング無し	2.5	0	0	6.7
サンディング有り	4	6.5	7.5	7.6